

## Fiche technique Rajasil SPB (crépi projeté)

<b>Rajasil SPB:</b>	Mortier sec d'usine CS IV d'après la norme DIN EN 998-1 (P III selon l'ancienne norme DIN V 18 550) certifié WTA pour le prétraitement d'enduit d'apprêt
<b>Domaine d'application:</b>	Fond d'apprêt (pont d'adhésion) pour prétraitement des supports minéraux, p. ex. sur une construction lisse absorbant peu. Son liant contenant des sulfates, ce produit convient également aux constructions de maçonnerie contenant des sulfates. Sur le béton lisse, nous recommandons en guise de pont d'adhésion un grattage à la spatule avec HECK K + A pour rendre la surface rugueuse (respecter la fiche technique récapitulative). En cas d'autres utilisations, l'utilisateur engage sa propre responsabilité.
<b>Composition:</b>	liant contenant des sulfates, hydroxyde de calcium, agrégats de grain d'env. 4 mm max., additifs améliorant l'adhésion Couleur : gris
<b>Consommation:</b>	env. 5 kg de mortier sec / m <sup>2</sup> en application réticulée env. 8 kg de mortier sec / m <sup>2</sup> en couverture
<b>Préparation du support:</b>	Enlever la poussière, les pièces lâches et les couches séparées du support. Gratter le mortier-joint mou sur env. 2 cm de profondeur. L'enduit d'apprêt absorbant doit être bien humidifié avant la projection.
<b>Températures d'application et du support :</b>	au moins + 5° C. Si la température n'atteint pas cette limite durant la phase de durcissement, les propriétés du produit pourront s'en trouver durablement altérées. En cas de températures élevées (et/ou de vent fort), des mesures supplémentaires sont nécessaires pour empêcher un retrait trop rapide de l'eau de gâchage.
<b>Préparation du mortier:</b>	Mélanger le mortier sec à la quantité nécessaire d'eau dans le batteur électrique ou dans la bétonnière. Des mélangeuses à pompe peuvent aussi être utilisées (faire entrer les boues de chaux dans les tuyaux de mortier, utiliser un agitateur).
<b>Application:</b>	L'application peut se faire avec une machine à enduire appropriée ou à la main. Dans les systèmes Rajasil SP2 (enduit d'assainissement SP2), Rajasil SP3 (enduit d'assainissement SP3) et Rajasil SP4 (enduit d'assainissement SP4), l'application est réticulée - Degré de couverture : env. 50 %.
<b>Durée de durcissement:</b>	La durée de durcissement jusqu'à l'application de l'enduit est d'au moins 12 heures dans le cas d'une application réticulée et d'au moins 4 jours en couverture, p. ex. avant d'appliquer Rajasil SPP (enduit d'imperméabilisation).
<b>Traitement secondaire:</b>	Immédiatement après avoir été appliqué, Rajasil SPB (crépi projeté) doit être protégé contre un séchage trop rapide (soleil, vent, températures élevées), la pluie et le gel.
<b>Consignes de sécurité:</b>	Rajasil SPB (crépi projeté) contenant de la chaux et du ciment, sa réaction à la fraîcheur est alcaline. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Protéger les yeux et la peau. En cas de projection sur la peau, rincer immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin. Porter des gants de protection appropriés. En cas d'ingestion, prendre contact avec un médecin. Ce produit ne doit pas être laissé à portée de main des enfants. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à la fiche d'information sur la sécurité.
<b>Conservation:</b>	au sec, env. 9 mois dans son emballage d'origine. Pauvre en chromates d'après la TRGS 613 [réglementation technique sur les matières dangereuses en vigueur en Allemagne].

**Contrôle qualité:**

Production contrôlée en permanence en laboratoire.

Les systèmes d'enduit d'assainissement Rajasil composés de

Rajasil SPB (crépi projeté)

Rajasil PGP (enduit de fond poreux SP2)

Rajasil EGM (mortier d'égalisation)

Rajasil SP2 (enduit d'assainissement SP2 épais/fin)

Rajasil SP3 (enduit d'assainissement SP3)

Rajasil SP4 (enduit d'assainissement SP4)

sont certifiés WTA. Il est ainsi attesté que toutes les exigences de la fiche récapitulative WTA 2-9-04/D sont remplies, tant dans le cadre de l'auto-contrôle que lors des audits externes.

Ces produits sont autorisés à porter le signe distinctif de la marque de prestations de service.

---



Nos informations sont conformes à l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles sont fournies en toute bonne conscience, mais sans engagement de notre part. Sous réserve de modifications en lien avec le progrès technique et le développement des produits. Nos informations servent uniquement à décrire les propriétés de nos produits et services et ne constituent aucunement une garantie. Elles ne dispensent par le client de son obligation de vérifier minutieusement les fonctions et les possibilités d'utilisation des produits par du personnel dûment qualifié. Cette règle s'applique également à la protection des droits de tiers. Le fait de mentionner les noms de marques d'autres entreprises ne constitue pas une recommandation et n'exclut pas l'utilisation d'autres produits équivalents. La publication de la présente version annule et remplace les fiches de données techniques précédentes.

**HECK Wall Systems GmbH**  
**Thölauer Straße 25**  
**95615 Marktredwitz / Germany**  
**T: +49 9231 802-330**  
**F: +49 9231 802-330**  
**[www.wall-systems.com](http://www.wall-systems.com)**