

Fiche technique

HECK IF PREMIUM E.L.F.

(HECK Peinture intérieure Premium E.L.F)

HECK IF PREMIUM E.L.F.:	Peinture à dispersion pour mur à haut pouvoir couvrant pour l'intérieur, mate, sans solvant, sans plastifiant et sans émission, inodore. Catégorie de résistance au frottement humide 2 selon DIN EN 13300, colorée. Excellent pouvoir couvrant, long temps de mise en oeuvre et faible tendance aux éclaboussures, s'écoule bien. La couche de peinture est apte à la diffusion et sans tension.
Coloris:	Blanc ou selon nuancier, autres coloris sur demande
Propriétés:	Résistance au frottement humide : catégorie 3 (correspond à la résistance au lavage selon DIN 53778) Facile à mettre en oeuvre, très grand pouvoir couvrant, apte à la diffusion de la vapeur, adhérente et durcissant sans tension
Domaine d'application:	En intérieur, pour la peinture sur des supports minéraux et organiques, tels que maçonneries, enduits minéraux, plaques de fibrociment, plaques de plâtre, plaques de carton plâtre, béton, panneaux de fibres, papier peint ingrain, papiers peints gaufrés, tissu de verre, sur des enduits à la résine artificielle, ainsi que sur des peintures laques anciennes ou à dispersion adhérentes nettoyées. L'utilisateur est seul responsable pour toutes les autres situations d'utilisation.
Composition:	Dispersion de copolymérisat acrylique
Consommation:	env. 0,15 l/m ² pour une couche unique, éventuellement plus pour les enduits à structure grossière
Température du support et de mise en oeuvre:	+ 5 °C minimum (température ambiante et température de l'objet)
Support:/Préparation du support:	Le support doit être porteur, propre, sec et exempt de graisse, cire, silicone et de poussière. Les enduits neufs et le béton doivent avoir suffisamment durci, au besoin retirer la peau de frittage, le cas échéant traiter les algues et les attaques fongiques avec Rajasil FUNGIZID (fungicide) ; dans le cas de supports minéraux à fort pouvoir absorbant et sur les panneaux de fibre de bois (pas sur les papiers peints non couchés), il convient d'appliquer une couche primaire avec Rajasil TG W (Rajasil primaire W). Gratter les surfaces brillantes (par ex. laques) pour les rendre rugueuses. Respecter les fiches techniques correspondantes.
Mise en oeuvre:	Appliquer ECK IF PREMIUM E.L.F au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation Airless, diluée avec 5 % d'eau max. En règle générale, une seule couche suffit. Les surfaces d'un seul tenant doivent être peintes le même jour avec un matériau provenant de la même livraison.
Nettoyage des outils:	À l'eau immédiatement après utilisation
Remarques:	Dans la mesure où, du fait des matières premières naturelles utilisées, des modifications de la teinte peuvent se produire, ne pas omettre d'indiquer, lors de commandes ultérieures, la date de la première commande le numéro du lot ainsi que le numéro du bon de livraison et de la facture, et procéder à une comparaison des coloris avant la mise en oeuvre. Ne peindre complètement que des surfaces d'un seul tenant.
Consignes de sécurité:	Protéger les yeux et la peau. Rincer les projections sur la peau à l'eau et au savon. Assurer une bonne ventilation. Ne pas inhaler les aérosols (brouillard de pulvérisation). En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin. Porter des gants de protection adaptés. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion. Tenir le produit hors de portée des enfants. Autres informations : se reporter à la fiche de données de sécurité.
Stockage:	Au froid, à l'abri du gel, bien refermer les récipients entamés. Durée de conservation dans le récipient d'origine, env. 6 mois.
Contrôle qualité:	Contrôle permanent de la production en laboratoire