

Fiche technique Rajasil FIXATIV

Rajasil FIXATIV:	Apprêt à base silicatée, sans solvant, utilisé en tant que: <ul style="list-style-type: none"> – Primaire (devient transparent en séchant). – Diluant pour Rajasil SIF et SIF INTERIOR (peinture de façade silicatée et peinture intérieure silicatée), ainsi que pour HECK SIP (enduit décoratif silicaté) 						
Propriétés:	Durcissant de surface, très bonne perméabilité à la vapeur						
Consommation:	<table border="1"> <tr> <td>Appliqué en une fois sans dilution</td> <td>env. 0,15 l / m²</td> </tr> <tr> <td>Appliqué en deux fois sans dilution</td> <td>env. 0,2 l / m²</td> </tr> <tr> <td>Additif à la peinture</td> <td>env. 0,1 l / m²</td> </tr> </table> <p>Déterminer la consommation exacte par un essai de peinture sur l'objet.</p>	Appliqué en une fois sans dilution	env. 0,15 l / m ²	Appliqué en deux fois sans dilution	env. 0,2 l / m ²	Additif à la peinture	env. 0,1 l / m ²
Appliqué en une fois sans dilution	env. 0,15 l / m ²						
Appliqué en deux fois sans dilution	env. 0,2 l / m ²						
Additif à la peinture	env. 0,1 l / m ²						
Préparation du support:	Le support doit être propre, stable et absorbant. Nettoyer les salissures le plus précautionneusement possible. Après un nettoyage humide, laisser sécher le support avant d'appliquer la couche de fond. Avant de commencer l'application de la couche de fond, veiller à bien protéger toutes les parties ne devant pas la recevoir. Si Rajasil FIXATIV entre tout de même en contact avec des surfaces non protégées, le retirer immédiatement.						
Température du support et de mise en oeuvre:	au minimum de + 5 °C à + 25 °C						
Mise en oeuvre:	Appliquer en une fois sans dilution En cas de couches crayeuses particulièrement tenaces et ancrées, appliquer en deux fois « mouillé sur humide ».						
Séchage:	au moins 12 heures						
Nettoyage des outils:	À l'eau immédiatement après utilisation						
Rajasil FIXATIV peut être traité avec les produits suivants:	<ul style="list-style-type: none"> – Rajasil SIF (peinture pour façades aux silicates) – Rajasil SIF INTERIOR (peinture intérieure aux silicates) – HECK SIP (enduit silicaté HECK) 						
Consignes de sécurité:	Rajasil FIXATIV (fixatif) contient du silicate de potassium et a donc un effet alcalin. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Protéger les yeux et la peau. Rincer immédiatement les projections sur la peau à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer pendant au moins 15 minutes à grande eau et consulter un médecin. Retirer immédiatement les vêtements souillés et mouillés. Porter des gants de protection adaptés. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion. Tenir le produit hors de portée des enfants. Pour plus d'informations : se reporter à la fiche de données de sécurité !						
Stockage:	À l'abri du gel et au sec dans le récipient d'origine, pas plus de 9 mois. Protéger du soleil direct et des températures supérieures à 30 °C.						
Contrôle qualité:	Contrôle permanent de la production en laboratoire						



Nos informations sont conformes à l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles sont fournies en toute bonne conscience, mais sans engagement de notre part. Sous réserve de modifications en lien avec le progrès technique et le développement des produits. Nos informations servent uniquement à décrire les propriétés de nos produits et services et ne constituent aucunement une garantie. Elles ne dispensent par le client de son obligation de vérifier minutieusement les fonctions et les possibilités d'utilisation des produits par du personnel dûment qualifié. Cette règle s'applique également à la protection des droits de tiers. Le fait de mentionner les noms de marques d'autres entreprises ne constitue pas une recommandation et n'exclut pas l'utilisation d'autres produits équivalents. La publication de la présente version annule et remplace les fiches de données techniques précédentes.

HECK Wall Systems GmbH
Thöläuer Straße 25
95615 Marktredwitz / Germany
T: +49 9231 802-330
F: +49 9231 802-330
www.wall-systems.com